



Ranco

RANCO CHEMICALS S.A

Las Lilas 970 OF 29
1669 – Del Viso (Pilar)
Provincia de Buenos Aires
ARGENTINA

Telefax: 02320-302333
e-mail: ranco@rancochemicals.com.ar

Hoja Técnica

COMPACTO GG RANCO:

Mezcla de resinas acrílicas y auxiliares en dispersión acuosa.

Empleo

El COMPACTO GG - RANCO es un compacto destinado a la terminación de todo tipo de cueros, ya sea plena flor o desflorados para tapicería, calzado, marroquinería y vestimentas, con altas propiedades al frote seco y húmedo, flexometría y adhesión.

Tiene muy buena cobertura, buena memoria de grabado, buena resistencia al solvente, muy buen batanado intermedio y final.
Forma una película de dureza media, elástica y es medianamente opaco en su aplicación.

Ejemplo de uso

PIGMENTO	150 GRAMOS.
COMPACTO GG	720 GRAMOS.
PENETRANTE	30 GRAMOS.
AGUA	100 GRAMOS

Propiedades físicas

ASPECTO:	líquido lechoso blanco
pH:	8,5 + - 1.
VISCOSIDAD:	25 + - 2

Ejemplo de uso

Por su versatilidad, este compacto puede ser utilizado a soplete, soplete airless, Roller siendo las variables como se indica a continuación:

SOPLETE: 2 x SOPLETE 8 GRAMOS POR P2
1 x HIDROLACA LIVIANA.
GRABAR - 80 A 85 GRADOS
BATANAR (OPTATIVO).
2 - 3 x SOPLETE 5 GRAMOS POR P2.
FIJACION FINAL AGUA O SOLVENTE.
PLANCHA - BATANAR OPTATIVO - MOLIZA.

ROLLER: 2 x ROLLER 8 GRAMOS POR P2
1 x HIDROLACA LIVIANA.
GRABAR - 80 A 85 GRADOS
BATANAR (OPTATIVO).
2 - 3 x ROLLER 6 GRAMOS POR P2.
FIJACION FINAL AGUA O SOLVENTE.
PLANCHA - BATANAR OPTATIVO - MOLIZA.

Nota

Conservar siempre a temperatura ambiente, entre 5 y 40 grados centígrados.

Garantía del producto para su uso: 12 meses.

Las condiciones de aplicación son meramente técnicas hechas en base a ensayos en laboratorio, pudiendo ser la aplicación y uso hecha en base a las sugerencias de Ranco Chemicals.